MODE D`EMPLOI
SHERADUPLICA

fr

10.06.2011
GA30931A

Indications
SHERADUPLICA est un silicone malléable par condensation et par addition spécialement conçu pour le laboratoire. Il est approprié pour les clés, les mordus de contrôles, les modèles pour les prothèses en réparation et pour isoler les dents contre le plâtre dans le moufle.

Utilisation
1. Prendre les quantités nécessaires des deux pots A et B en quantités égales et à l'aide des cuillères dosettes.
2. SHERADUPLICA base et catalyseur se dose selon le ration 1 :1. Malaxer la pâte environ 30 secondes jusqu'à ce qu'elle soit bien homogène.

   Attention à bien respecter :
   Fermer les boites après utilisation.
   Ne pas échanger les dosettes et entre-couvercles.

   Les doses doivent être absolument identiques, afin d'obtenir les temps de prise indiqués. Si on augmente la dose de catalyseur dans le mélange, le temps de prise ne sera pas réduit.

   Si l'utilisateur malaxe chacun des composants dans ses mains (base et catalyseur à part), alors le temps de prise du mélange sera plus court.
   Porter des gants en latex empêche la prise du matériau en silicone. Nous conseillons donc de porter des gants en vinyle ou de se laver les mains soigneusement, afin d'éliminer complètement les restes de talc (irritation entre autre).

Données techniques (temps donnés pour une température de 23°C)

Temps de malaxage	30 secondes
Temps de manipulation	env. 1,5 minutes
Temps de prise	4 minutes
Dureté Shore-A (après 24 heures)	85
Reproduction des détails ( )	< 1,5
Modification linéaire (%) après 24 heures	< 0,05
Déformation sous la pression (%)	< 1
Retour à la forme initiale après démoulage (%)	> 99,5
Résistance à la chaleur (°C)	au dessus de 200

Garantie
SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG est certifié DIN EN ISO 13485 et garantit une première qualité à ses produits, grâce aux contrôles effectués en permanence à tous les stades de la production. Nos modes d'emploi se basent sur nos tests en laboratoires et sur nos expériences. Les spécifications techniques sont indicatives mais peuvent être obtenues en suivant absolument à la lettre ce mode d'emploi. L'utilisateur est seul responsable de la façon dont il emploie les produits. Nous ne pouvons être tenus responsables de résultats insatisfaisants, étant donné que nous n'avons aucune influence sur la mise en œuvre des produits. Les dédommagements, qui toutefois peuvent s'effectuer, se limitent uniquement à la valeur commerciale du produit.

SHERA®
WERKSTOFF TECHNOLOGIE

SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG
Espohlstrasse 53 · 49448 Lemförde · Germany
Tel.: +49 (0) 54 43 - 99 33 - 0 · Fax: +49 (0) 54 43 - 99 33 - 100
www.shera.de · info@shera.de